

Технический лист N02.08 от 07.12.2016

Праймер битумный IZOMIX

ТУ 5775-004-75898250-2015

Описание

Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов и растворителей.

Назначение

Битумный праймер предназначен для подготовки оснований перед укладкой наплавляемых кровельных, самоклеющихся и гидроизоляционных материалов.

Способ нанесения

1. Основу поверхности очистить от пыли и грязи.
2. Тщательно перемешать
3. Нанести праймер на основание кистью или меховым валиком
4. Время высыхания праймера около 10 часов. Праймер считается высохшим, если поверхность не является липкой.

Чем ниже температура окружающего воздуха, тем дольше высыхает праймер.



Расход битумного праймера:

0,35л на один кв.м

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C праймер необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

Технические характеристики

Показатель	Ед.изм	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах 50-70	ГОСТ 31939-2012
Время высыхания при 20 °С	ч	не более 12	ГОСТ 19007-73
Условная вязкость	с	в пределах 15-40	

Логистические параметры

Наименование	Масса ведра	На паллете	Вес паллета	Размер паллета	Фура (20 тонн)		
					паллет	ведер	кг
Праймер битумный (металл) 20 л	17,5 кг	36 шт.	630 кг	80x120 см	31	1116	19530
Праймер битумный (металл) 10 л	9 кг	60 шт.	540 кг	80x120 см	33	1980	17820
Праймер битумный (пластик) 5 л	4,2 кг	60 шт.	252 кг	80x120 см	33	1980	8316
Праймер битумный (пластик) 3 л	2,7 кг	60 шт.	162 кг	80x120 см	33	1980	5346